**Low Expansion Material** 

## LEZ-ZERO NEXT

## -50°CまでOK!

従来の LEX-ZERO は低温使用制限がありましたが、 LEX-ZERO NEXT は -30℃で熱膨張係数が 0.19 (ppm/K)、 -50℃で熱膨張係数が 0.4 (ppm/K) と低温安定性を確保し、 低温での使用も可能となりました。




図 1. LEX-ZERO NEXTの低温処理後の熱膨張係数

## 表 1. LEX-ZERO NEXTの物性値測定例

項目	熱膨張係数	ヤング率※	0.2%耐力	引張強さ	伸び
	ppm/K(293~298K)	GPa	MPa	MPa	%
測定値	0.18	126	262	399	28.2

※曲げ共振法